



We create chemistry

MasterTile® NTS 570 (Eski Adı Karrafug®)

Çimento Esaslı, Doğal Taşlar için Esnek Derz Dolgusu

TANIMI

MasterTile® NTS 570, çimento esaslı, özellikle hassas doğaltaş, mermer ve granit fugaları için dekoratif, sudan etkilenmeyen, titreşimlere, sıcaklık farklılıklarından oluşan uzamaya ve kısılmaya dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

TS EN 13888 - CG2WA sınıfına uygundur.

CG2= Çimento esaslı ilave özellikleri geliştirilmiştir
A= Yüksek aşınma dayanımlı
W= İndirgenmiş su emilim özelliği

KULLANIM YERLERİ

- İç-dış mekanlarda,
- Duvarlarda ve yerlerde,
- Isıtılmış şaplarda, balkonlarda ve teraslarda,

- Mermer, traverten, granit, solnhofen taşı, vs. gibi doğaltaş döşemeleri derz dolgu yapılmasında,
- 1-8 mm. arası derz aralıklarında kullanılabilir.

AVANTAJLARI

- Çatlaksız sertleşme sağlar; derz çatlamaz veya ufalanmaz.
- Hızlı sertleşme sağlar, çabucak yıkanabilir ve yaklaşık 6 saat sonra üzerinde yürünebilir; etkin hizmet verir.
- Su geçirmez ve dona karşı dayanıklıdır, iç-dış mekanlarda çok amaçlı kullanılabilir.
- Kürlenme süreci sıcaklıktan bağımsızdır, en ideal yıkama zamanı düşük sıcaklıklarda ve yüksek sıcaklıklarda hemen hemen aynıdır.
- Hassas doğal taşlarda kenar bölgelerde lekelenmeye neden olmaz.
- Yüksek doldurma hacmi.
- -20°C ile +80°C arası sıcaklığa dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Malzemenin Yapısı	Mineral Dolgular, Sentetik Katkılar ve Özel Çimento İçerir.	
Basınç Dayanımı	≥15 N/mm ²	
Eğilme Dayanımı	≥2,50 N/mm ²	WK
Su Absorbsiyonu		
30 dakika	≥5gr	
240 dakika	≥10 gr	
Aşınma Dayanımı	≥1000 mm ³	
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı	+5°C +25°C	
Servis Sıcaklığı	-20°C +80°C	
Olgunlaştırma Süresi	3-5 dakika	
Kullanma Süresi	40 dakika	
Üzerinde Yürünebilme Süresi	6 saat	

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



We create chemistry

MasterTile® NTS 570 (Eski Adı Karrafug®)

Çimento Esaslı, Doğal Taşlar için Esnek Derz Dolgusu

UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Doğal taş derzlerinin doldurulmasından önce, kullanılan yapıştırıcının yeterli sertliğe gelmesi beklenmelidir. Fuga malzemelerini uygulamadan hemen önce, yüzey, doğaltaşa zarar vermeyecek mekanik yöntemler ile temizlenmeli ve ıslak süngerle nemlendirilmelidir.

Karıştırma

Karışım oranları tablosunda belirtilen su miktarı, temiz bir karıştırma kabına ölçek yardımı ile boşaltılır. **MasterTile® NTS 570**, yavaş yavaş ilave edilerek, 400-600 devir/dak'lık bir karıştırıcı ile 3-5 dakika, üniform ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

Karışım Oranları

MasterTile® NTS 570	Karışım Suyu Miktarı (Kalın Yatak)	Karışım Yoğunluğu
1 kg Toz için	~0,23 litre	~2,09 kg/lt
5 kg Torba için	~1,15 litre	

SARFIYAT

Doğal Taş Boyutları	Çimento Esaslı Derz Dolgular İçin Sarfiyat Tablosu (Derinlik: 8 mm)					
	Derz Genişlikleri					
	2 mm (gr/m ²)	3 mm (gr/m ²)	4 mm (gr/m ²)	5 mm (gr/m ²)	6 mm (gr/m ²)	8 mm (gr/m ²)
15x15	300	450	600	800	950	1250
15x20	250	400	550	750	900	1150
20x30	200	300	450	550	650	900
30x30	150	250	350	450	550	700
60x60	120	180	250	300	350	475
60x120	100	150	180	225	275	350
100x100	120	180	250	300	350	475

Uygulama

MasterTile® NTS 570, kauçuk mala ile seramiklerin üzerine yayılır ve derz araları doldurulur. Fazla malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle sıyrılır (Derin derzlerde, önce malzemenin çökmesi beklenmeli daha sonra bu işlem tekrarlanmalıdır). Malzeme parmak baskısına dayanıncaya kadar beklenir ve tüm yüzey nemli bir sünger ile temizlenerek, hidratasyonunu tamamlaması için ihtiyacı olan can suyu verilir. Doğal taşın yüzeyindeki malzeme kalıntıları nemli bir sünger ile temizlenir ve fugalara son şekli verilir. Malzeme kurduktan sonra (en geç ertesi gün), doğal taşlar kuru ve temiz bir üstübu ile parlatılır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- **MasterTile® NTS 570** mekanik karıştırıcılar yardımı ile karıştırılmalıdır, kesinlikle mala ile karıştırılmamalıdır.
- Sadece kauçuk mala ile uygulanmalıdır.
- Doğaltaşların emiciliği doğal gereği farklıdır.



We create chemistry

MasterTile® NTS 570 (Eski Adı Karrafug®)

Çimento Esaslı, Doğal Taşlar için Esnek Derz Dolgusu

Bu nedenle yıkama yaparken sadece nemli bir sünger kullanın, aksi takdirde derz yüzeyi fazla pürüzlü hale gelir.

- Eğer derz nemli ise temizlik için kuru bir bez kullanmayın, sadece nemli bir sünger kullanın. Aksi takdirde, renk pigmentleri derzlere sürtünebilir ve bu da renk kaybına yol açabilir.
- Pürüzlü yüzeye sahip mermer veya doğal taşların renkli derz verilmesinden sonra, yüzeyde pigmentler kalabilir. Eğer şüphelenirseniz, şerbetleme denemesi yapın.
- **MasterTile® NTS 570**'i 1 mm altındaki derz genişliklerinde asla kullanmayın.
- **MasterTile® NTS 570**'i +5°C'ın altında ve +25°C'ın üstünde veya yağmur ya da rüzgara maruz kalındığında uygulamayın.
- Priz almaya başlamış bir **MasterTile® NTS 570** karışımını yeniden yapılandırmak için karışıma asla su veya ıslak harç ve/veya toz eklemeyin. Asite hassas doğal taşlarda, örneğin mermer, asitli çimento lekeli çıkarıcı veya diğer asitli temizleyicileri kullanmayın.
- Asit içeren, çimentoya saldıran temizlik maddeleri sert derzlerde hasarlara yol açabilir.
- Hareketli derzleri, köşe derzlerini ve bağlantı derzlerini elastik dolgu **Masterflex® 150 N** ile doldurun.

ALETLERİN TEMİZLENMESİ

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **MasterTile® NTS 570** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

STANDART RENKLER

Antrasit
Jurabeige

AMBALAJ

5 kg'lık polietilen takviyeli kraft torba

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır. 30°C üzerinde uzun süreli olarak saklanamaz.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dökümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcıdadır.



We create chemistry

MasterTile® NTS 570 (Eski Adı Karrafug®)

Çimento Esaslı, Doğal Taşlar için Esnek Derz Dolgusu

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **BASF Türk Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.** sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yapı Kimyasalları Bölümü
Merkez: İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sok. Mete
Plaza No.43 34752 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 570 34 00
Fax: 0216 570 37 79
Mail: info@master-builders-solutions-turkey.com
www.master-builders-solutions.basf.com.tr

® = Dünyanın birçok ülkesinde BASF-Grubu'nun tescilli markasıdır.

MasterTile NTS 570 Teknik Bilgi Föyü - Revizyon Tarihi:
10/2015